

TECHNICAL INFORMATION

GENERAL

Property	Method	Units	PMMA-XT-MIRROR
Density	ISO 1183	g/cm ³	1.19
Water absorption 24h/23°C-50x50x4mm3	DIN EN ISO 62 Method 1	%	0.2
Ball indentation hardness	ISO 2039-1	MPa	235
Forming temperature - air pressure		°C	140-160
Forming temperature - vaccum		°C	160-190
Moulding shrinkage		%	0.5-0.8

MECHANICAL

Property	Method	Units	PMMA-XT-MIRROR
Tensile strength	ISO 527-2	MPa	70
Elongation at break	ISO 527-2	%	4
Tensile modulus	ISO 527-2	MPa	3200
Flexural strength	ISO 178	MPa	115
Flexural modulus	ISO 178	MPa	3300
Impact strength - Charpy unnotched	ISO 179-1	KJ/m ²	17
Impact strength - Charpy notched	ISO 179-1	KJ/m ²	2

THERMAL

Property	Method	Units	PMMA-XT-MIRROR
Vicat temperature (B 50)*	ISO 306	°C	105
Specific heat capacity	ISO 11357-4	J/gK	1.47
Linear thermal expansion	DIN 53752	K ⁻¹ ×10 ⁻⁵	7
Thermal conductivity	DIN 52612	W/mK	0.18
Service temperature continuous use		°C	70
Max. temperature short term use		°C	90
Degradation temperature		°C	>280

OPTICAL

Property	Method	Units	PMMA-XT-MIRROR
Light transmission (3mm)	DIN 5036-3/ EN ISO 13468-2	%	92
Refractive index	ISO 489	n _{D₂₀}	1.492

ELECTRICAL

Property	Method	Units	PMMA-XT-MIRROR
Surface resistivity	IEC 60093	Ω	3x10 ¹⁵ 3x10 ¹⁶
Volume resistivity	IEC 60093	Ω x m	1x10 ¹³ 5x10 ¹³
Electrical strength	IEC 60243-1	kV/mm	10
Dielectric strength	IEC 60243-1	kV/mm	30
Dielectrical dissipation factor 50 Hz	DIN 53483-2		0.06
Dielectrical dissipation factor 1 KHz	DIN 53483-2		0.04
Dielectrical dissipation factor 1 MHz	DIN 53483-2		0.02
Relative permittivity 50 Hz	DIN 53483-2		2.7
Relative permittivity 1 KHz	DIN 53483-2		3.1
Relative permittivity 1 MHz	DIN 53483-2		2.7

*Pre Behandlung 16. an 80°C

Bemerken Sie: Die technischen Gegebenheiten unserer Produkte sind herkömmlich; die wirklich abgemessenen Werte sind zu den Produktionsveränderungen unterworfen.