


HDF HOMADUR[®]

Holzwerkstoffplatten



HDF HOMADUR®

Holzwerkstoffplatten

ANWENDUNG

Die Platten werden u.a. in Möbelindustrie, Türenindustrie, KFZ-Industrie, im Messebau und Innenausbau für folgende Einsatzbereiche verwendet:

- Schrankwände, Schubkastenböden, Möbeltürfüllungen
- Türdecks für fast alle Türbauarten
- KFZ-Innenverkleidung
- flexible Wand- & Trennelemente
- Trägerplatte für Parkett-, Laminat-, PVC- & HPL-Fußböden
- Bilderrahmenrückwand & Dekorationselemente



TECHNISCHE DATEN

HDF HOMADUR® ist eine Holzfaserverplatte aus fein aufgeschlossenen Holzfasern, im Trockenverfahren kontinuierlich hergestellt. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der technischen Daten von HDF und MDF. Die HDF/MDF Platten werden in Anlehnung an die physikalischen/technischen Vorgaben der DIN EN 622 Teil 1 und 5 geprüft und halten die folgende Werte bei Auslieferung ein:

	DICHTE kg/m ³	BIEGEFESTIGKEIT Ø N/mm ²	QUERZUGFESTIGKEIT Ø N/mm ²	BIEGE-E-MODUL Ø N/mm ²
HDF 1,5–8 mm	800–1000	45	0,7	4300
MDF 2,5–10 mm	730–800	35	0,5	2600
HDF Fußbodenträgerplatte geschliffen, 6–10 mm	840–900	45	1,1	4300

PRODUKT

HDF HOMADUR® ist eine Holzwerkstoffplatte, die überwiegend aus heimischen Durchforstungshölzern und Sägewerksresthölzern hergestellt werden. Die eingesetzten Bindemittel und Hydrophobierungsmittel sind formaldehydfrei und gewährleisten die Einhaltung bzw. Unterschreitung der Grenzwerte der Emissionsklasse E1 gemäß Chemikalienverbotverordnung bzw. nach CARB, Tabelle 1§ 93120.2 Phase 2. Der PH-Wert unserer Rohplatte beträgt 4,5 ± 0,5. Auf Kundenwunsch fertigen wir auch eine FSC® und eine PEFC zertifizierte Holzfaserverplatte für Sie.

HERSTELLUNG

Die Produktion der HDF HOMADUR® Platten erfolgt im umweltfreundlichen Trockenverfahren. Nach dem Erwärmen der Hackschnitzel unter Druck und Temperatur mit anschließender Zerfaserung wird die feuchte und mit Bindemittel versehene Faser im Warmluftstrom schonend getrocknet. Auch die weitere Verarbeitung, das Verpressen in der Heipresse, erfolgt trocken. Die beim Trocknen und Verpressen entstehenden Brnddmpfe gelangen in einen eigens dafr konzipierten Luftwscher. Das dabei anfallende Waschwasser wird aufbereitet und wiederverwendet. Die bei der Herstellung anfallenden Reststoffe werden weitestgehend stofflich oder thermisch wiederverwertet.

UMWELT

Die Umweltvertrglichkeit der hergestellten Produkte beginnt bei den unbedenklichen Einsatzmaterialien wie naturbelassenen Hlzern, formaldehydfreien Leimsystemen und endet mit einem schonenden, kologisch wegweisenden Herstellungsprozess.

HOLZ: Fr die Herstellung der HDF HOMADUR® Platten werden vornehmlich heimische Hlzer eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Durchforstungshlzer und Sgewerkresthlzer.

BINDEMITTEL: Die zur Verwendung kommenden Leime sind der Gruppe der duroplastischen Klebstoffe zuzuordnen, d. h. sie sind Reaktionsklebstoffe wie z. B. Harnstoff-Formaldehyd-Kondensate oder auch Mischkondensate auf Basis von Harnstoff, Melamin und Formaldehyd. Alle zum Einsatz kommenden Leimanstze erfllen die Vorgaben der Emissionsklasse E1.

LACKE: Bei den zur Lackierung in Uni- oder Druckdekoren zur Anwendung kommenden Lacken handelt es sich um „Wsserige Dispersionsfarben“, die durch einen „AC-UV-Lack“ geschtzt werden.

Eine thermische Verwertung sowie die Kompostierbarkeit unserer HDF-Produkte ist unproblematisch, da sie nicht mit PVC und/oder halogenorganischen Substanzen behandelt werden.

VEREDELUNG

LACKIERUNG IM HAUSE HOMANIT: Die Uni- sowie die Druckdekorlackierung erfolgen im Walzverfahren mit wsserigen Dispersionsfarben, welche mit AC-UV-Lack geschtzt werden. Die Rohplatten werden im Durchlauf mit Haftgrund sowie mehreren Schichten Walzgrund lackiert. Nach jeder Lackierung wird zwischengetrocknet. Im Wesentlichen gleichen sich die Uni- und die Druckdekorlackierung, nur dass bei der Druckdekorlackierung nach der letzten Walzgrundierung ein Mehrfarbendruckwerk installiert ist, auf dem fast alle Holzarten sowie viele Phantasiedekore nachgestellt werden knnen.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER LACKIERTEN HDF HOMADUR® PLATTEN: Die lackierten Platten werden in eigenen Labors sowie bei anerkannten Prfinstituten einer stndigen Kontrolle unterzogen. Die lackierten Platten werden in Anlehnung an die nachfolgend aufgefhrten DIN-Normen geprft:

- **DIN EN 12720** „Bewertung der Bestndigkeit von Oberflchen gegen kalte Flssigkeiten“
- **DIN 68861, Teil 1** „Verhalten bei chemischer Beanspruchung“
- **DIN 68861, Teil 2** „Abriebbeanspruchung“
- **DIN EN 12722** „Bewertung der Bestndigkeit von Oberflchen gegen trockene Hitze“
- **DIN 68861, Teil 7** „Verhalten bei trockener Hitze“
- **DIN EN ISO 2409** „Gitterschnittprfung“

Weitergehende Eigenschaften, wie z.B. Oberflchenverhalten bei diversen Haftmedien wie Klebebnder, Schmelzklebern oder Einkomponentendichtstoffen bedrfen der Absprache und technischen Klrung.

FURNIEREN: Die HDF HOMADUR® Platte lsst sich sehr gut furnieren, selbst ungeschliffen. Auf Wunsch werden auch geschliffene Platten geliefert.

KASCHIEREN: Das Kaschieren der HDF HOMADUR® Platte mit PVC und Natronkraftpapieren ist problemlos mglich.

BESCHICHTEN: Die Beschichtung mit HPL-, CPL- und LPL-Laminaten sowie mit Melaminharz getrnkten Papieren ist mglich.

LACKIEREN: Die HDF HOMADUR® Platte lsst sich mit fast allen gngigen Lacken und Lackiersystemen bearbeiten.

SICHERHEIT

KONTROLLE DER PHYSIKALISCHEN TECHNISCHE WERTE: Die Prfungen erfolgen in Anlehnung an die DIN EN 622 Teil 1 und 5. Die Werte werden mehrfach pro Schicht berprft und dokumentiert.

FORMALDEHYDMESSUNGEN: Formaldehydmessungen werden mehrfach tglich durchgefhrt. Die Messungen werden nach DIN EN 120 – Perforatormethode – ausgefhrt.

EXTERNE PRFUNGEN: Die erzielten Prfergebnisse werden in regelmigen Abstnden durch unabhngige Institute kontrolliert.

QUALITTSBERWACHUNG DER VEREDELTEN HDF HOMADUR® PLATTEN: Die Uni-Oberflchen werden vor, whrend und nach der Fertigung per Farbabstandsmessung nach DIN 6174 kontrolliert. Der max. Farbabstand darf ΔE 1,0 nicht berschreiten. Die Druckdekore werden ebenfalls in einem vorgegebenen Rahmen whrend der gesamten Produktion kontrolliert. Der Glanzgrad ist 25 +/- 6 gem 60 °C – Reflektometerwert nach DIN 67530. Andere Glanzgrade sind auf Anfrage mglich. Wie bereits unter Punkt „Chemische und physikalische Eigenschaften“ geschildert, werden die lackierten Flchen mehrmals pro Tag berprft. An den Zugschnittsgen und den diversen anderen Nachbearbeitungsautomaten werden die Zugschnitt- und Winkelgenauigkeit sowie alle anderen relevanten Mae und Vorgaben regelmig berprft. Die gesamte Fertigung wird schichtbegleitend hinsichtlich der Qualitt berwacht und dokumentiert.

TOLERANZEN:

- **Dickentoleranz ungeschliffen:** ± 0,15 mm
- **Dickentoleranz geschliffen:** ± 0,10 mm
- **Formattoleranzen Standardplatten:** ± 2 mm/1000 mm
- **Formattoleranzen Fixmae:** ± 1 mm/Fixma
- **Winkeltoleranzen Standardplatten:** ± 2 mm/1000 mm (Schenkellnge)
- **Winkeltoleranzen Fixmae:** ± 1 mm/1000 mm (Schenkellnge)
- **Planlage/max. Welligkeit:** 7 mm/1000 mm (Schenkellnge)

QUALITTSMANAGEMENT: Die Sicherung einer gleichbleibend hohen Qualitt ist ein elementarer Teil unserer Unternehmensphilosophie. Bereits 1995 wurde HOMANIT nach der Qualittsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Selbstverstndlich sind das deutsche Werk in Losheim und die polnischen Werke in Karlino und Krosno heute nach der aktuellen Norm ISO 9001:2008 zertifiziert.



ZUR BEACHTUNG

Die obigen Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.



HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180 · 66674 Losheim am See
Niederlosheimer Str. 109 · 66679 Losheim am See
Tel. +49 6872 602-0 · Fax +49 6872 602-110
info@homanit.de

VERTRIEB
Postfach 1253 · 37402 Herzberg am Harz
Bahnhofstr. 30 · 37412 Herzberg am Harz
Tel. +49 5521 84-0 · Fax +49 5521 84-269
info@homanit.de

HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19 · 78-230 Karlino, Polen
Fon +48 94 3100400 · Fax +48 94 3117534

HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
ul. Gubińska 63 · 66-600 Krosno Odrzańskie, Polen
Fon +48 68 3835301 · Fax +48 68 3836211

www.homanit.de

Diese Broschüre wurde auf FSC®-zertifiziertem
Papier gedruckt.

