



DICKEN-TOLERANZEN MASSIVPLATTEN

Dicke mm	Toleranz
0,5 (Vivak®)	-0.05 / +0.15 mm
0,75 - 2 mm	± 10 %
> 2 mm	± 5 %

FARBEN

Bei farbigen Platten können durch Pigmentierung bei verschiedenen Chargen geringe Farbschwankungen auftreten, deshalb beachten Sie bitte, dass für ein Projekt nur Platten aus einer Charge verwendet werden.

LÄNGE UND BREITE (STANDARDGRÖSSEN):

≤ 2000 mm -0/+6 mm
 > 2000 mm -0/+3 mm/m

LÄNGE UND BREITE (ZUSCHNITT AB EXTRUDER):

700 - 2000 mm ± 2 mm
 2001 – 3000 mm ± 3 mm
 3001 – 4000 mm ± 4 mm
 4001 – 5000 mm ± 5 mm
 5001 – 6000 mm ± 6 mm

LÄNGE UND BREITE (SEPARATER ZUSCHNITT):

0 – 1500 mm ± 0.5 mm
 1501 – 3000 mm ± 1.0 mm
 3001 – 6000 mm ± 2.0 mm

SCHRUMPF:

≤ 2 mm Dicke max. 6 %
 ≥ 3 mm Dicke max. 3 %

RECHTWINKLIGKEIT (STANDARD, DIAGONALLÄNGENDIFFERENZ):

Sollte weniger als 0,35% der Plattenbreite oder 2 mm betragen, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Weitere Toleranzen auf Anfrage.

Massivplatten die nach den alten Toleranzen produziert wurden weichen von den aktuellen Toleranzen ab und werden nur noch so lange geliefert wie sie in unserem Lager verfügbar sind.

makrolon®

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.